PRODUCT INFORMATIE

Gyproc® RF 4xAK

Gipsplaat voor gladde, brandwerende Metal Stud wanden en plafonds



Gyproc RF gipsplaten met rondom afgeschuinde kanten(4xAK) zijn ideaal voor brandwererende hoge Metal Stud scheidingswanden en voorzetwanden en grote plafondoppervlakken met een glad en strak resultaat.

Voordelen

- hoge brandwerendheid dankzij glasvezels in de kern
- eenvoudig een glad oppervlak
- voorzien van Cradle to cradle certificaat

Beschrijving

	Gyproc RF gipskartonplaten bestaan uit een kern van gips met glasvezels en een ommanteling van gerecycled karton. De platen hebben rondom afgeschuinde kanten (4xAK). De Gyproc systemen hebben van nature een hoge brandwerendheid en geluidsisolatie.
Kleur van de plaat	• Voorzijde: roze • Rugzijde: grijs

Technische data

Normering		
Type	NEN EN 520:2009	gipskartonplaat met 4 afgeschuinde boorden type DF **DF**: gipskartonplaat
Reactie bij brand	NEN EN 14190:2014	A2-s1, d0

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

28/03/2024

Gyproc® RF 4xAK

Vorm, afmetingen en stapeling					
Plaattype	**Kantvorm**	**Dikte (mm)**	**Breedte (mm)**	**Lengte (mm)**	**Stapeling**
Gyproc RF 4xAK (DF)	 4xAK	15	1200	2500	40
Tolerantie	NEN EN 520:2009	± 0.5	+0/-4	+0/-5	

Gewicht		
Oppervlakte-gewicht (Streefwaarde)	dikte 15 mm	12,30 kg/m^2

Sterkte				
Breuksterkte	NEN EN 520:2009	**Dikte (mm)**	**Langs (N)**	**Dwars (N)**
		15	≥ 735	≥ 250

Thermische eigenschappen		
Thermische geleidbaarheid λ	NEN EN 520:2009	0,25 W/(m.K)

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50^{0}C

- Gyproc RF platen worden bevestigd op een frame van Metal Stud of PlaGyp met Gyproc Snelbouwschroeven
- De naden tussen de platen dienen te worden afgewerkt met Gyproc wapeningsband, JointFiller en JointFinisher

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl

28/03/2024