PRODUCT INFORMATIE

# Glasroc® F 6 mm

Onbrandbare gipsplaat voor gebogen wanden en plafonds



Gyproc Glasroc F 6 mm gipsplaten zijn flexibel en onbrandbaar en geschikt voor het maken van gebogen wanden of plafonds in de binnenafbouw.

**Voordelen**

- Geschikt voor gebogen wanden en plafonds.
- Onbrandbare glasvliesversterkte gipsplaat met brandklasse A1.
- Glad en vlak oppervlak.
- Verkrijgbaar met volle kant (VK).

## Beschrijving

| | |
|---|---|
| | Glasroc F 6 mm is een flexibele, onbrandbare, glasvliesversterkte gipsplaat voor het maken van zeer brandwerende gebogen wanden of plafonds in de binnenafbouw. |
| **Kleur van de plaat** | • Voorzijde: wit<br>• Rugzijde: wit |

## Technische data

| **Normering** | | |
|---|---|---|
| **Type** | NEN EN 15283-1:2009 | gipsplaat versterkt met glasvliesmat type GM-F-H1<br>**GM**: gipsplaat versterkt met glasvliesmatten<br>**F**: gipsplaat met verhoogde kernsamenhang bij hoge temperaturen<br>**H1**: gipsplaat met vertraagde wateropname: gemiddelde wateropname max. 5% |
| **Reactie bij brand** | NEN EN 13501-1:2010 | A1 |

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

28/03/2024

# Glasroc® F 6 mm

## Vorm, afmetingen en stapeling

| Plaattype | Kantvorm | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Stapeling |
|---|---|---|---|---|---|
| **Glasroc F VK** |  SK * | 6 | 1200 | 3000 | 40 |
| **Tolerantie** | NEN EN 15283-1:2009 | +0,7/-0,4 | +0/-3 | +0/-3 | |

* De kopse kanten van de platen zijn gesneden (SK).

## Gewicht

| | | |
|---|---|---|
| **Oppervlakte-gewicht (Streefwaarde)** | dikte 6 mm | 6,00 kg/m$^2$ |

## Sterkte

| | | Dikte (mm) | Langs (N) | Dwars (N) |
|---|---|---|---|---|
| **Breuksterkte** | NEN EN 15283-1:2009 | 6 | 258 | 101 |

## Thermische eigenschappen

| | | |
|---|---|---|
| **Thermische geleidbaarheid λ** | NEN EN 15283-1:2009 | W/(m.K) |

## Bijkomende informatie

| | |
|---|---|
| **Voorzorgmaatregelen** | niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50°C |

- Glasroc F platen worden gebogen bevestigd op een frame van Vertebra met Gyproc Snelbouwschroeven
- De naden tussen de platen kunnen worden afgewerkt met Gyproc wapeningsband, JointFiller Vario en JointFinisher

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl

28/03/2024