PRODUCT INFORMATIE

Gyproc® Gyplat®

Gipsplaat speciaal geschikt voor stucwerk



Gyproc Gyplat is ideaal voor het maken van een stucplafond en wordt toegepast in de binnenafbouw. De gipskartonplaat heeft ronde kanten en door zijn speciale karton zorgt het voor een optimale hechting van gipspleisters. De plaat is tevens licht van gewicht en verkrijgbaar in een handzaam formaat voor gemakkelijke verwerking.

Voordelen

- optimale hechting dankzij speciaal karton
- handzaam formaat
- voorzien van Cradle to Cradle certificaat

Beschrijving

	Gyproc Gyplat is een gipskartonplaat bestaande uit een kern van gips, omhuld met een speciaal, sterk karton; speciaal geschikt als pleisterdrager.
Kleur van de plaat	• Voorzijde: bruin • Rugzijde: grijs

Technische data

Normering		
Type	NEN EN 520:2009	gipskartonplaat type P **P**: gipskartonplaat
Reactie bij brand	NEN EN 520:2009	A2-s1, d0

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

28/03/2024

Gyproc® Gyplat®

Vorm, afmetingen en stapeling

Plaattype	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Stapeling
Gyplat (P)	 RK *	9,5	400	2000	270
			600	2000	72
Tolerantie	NEN EN 520:2009	± 0.6	+0/-8	+0/-6	

* De kopse kanten van de platen zijn gesneden (SK).

Gewicht

Oppervlakte-gewicht (Streefwaarde)	dikte 9,5 mm	6,80	kg/m^2
			kg/m^2

Sterkte

		Dikte (mm)	Langs (N)	Dwars (N)
Breuksterkte	NEN EN 520:2009	9,5	≥ 180	≥ 125

Thermische eigenschappen

Thermische geleidbaarheid λ	NEN EN 520:2009	0,25	W/(m.K)

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50°C

- Gyplat stucplaten worden afgewerkt met een Gyproc pleister
- Minimale laagdikte stucwerk 8 mm

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl

28/03/2024