
PRODUCT INFORMATIE

# Gyptone® Quattro 50



Gyptone tegels bestaan uit een kern van gips en een ommanteling van gerecycled karton met een wit akoestisch vezeldoek aan de rugzijde en geschikt voor akoestische en esthetische systeemplafonds.

**Voordelen**

- goede geluidsabsorptie
- decoratieve patronen van scherp gestanste perforaties
- mooie glansgraad door hoogwaardige afwerking met acrylverf
- met ACTIV air technologie voor gezond binnenklimaat

## Beschrijving

| | |
|---|---|
| | Gyptone tegels bestaan uit een kern van gips en een ommanteling van gerecycled karton met een wit akoestisch vezeldoek aan de rugzijde. |
| **Kleur van de tegel** | • Voorzijde: ivoor karton, voorzien van een witte verflaag (kleur NCS 0500, benadert RAL 9010)<br>• Rugzijde: grijs karton, geperforeerde tegel bekleed met een wit vlies |

## Technische data

| **Normering** | |
|---|---|
| **Tegel** | (geperforeerde) tegel uit gipskartonplaat - NEN EN 14190:2014 |
| **Gipskartonplaat** | gipskartonplaat type A - NEN EN 14190:2014<br><br>**A**: geperforeerde gipskartonplaat met 2 afgeschuinde boorden |
| **Reactie bij brand** | A2-s1, d0 (C.4) volgens NEN EN 14190:2014 |

| **Vorm, afmetingen en gewicht** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Plaattype** | **Breedte [mm]** | **Lengte [mm]** | **Dikte [mm]** | **Kantvorm** | **Oppervlakte-gewicht [kg/m$^2$]** |
| Gyptone Quattro 50 A | 600 | 600 | 10 | A | 6,60 |
| Gyptone Quattro 50 D2 | 600 | 600 | 12,5 | D2 | 7,87 |
| Gyptone Quattro 50 E15 | 600 | 600 | 10 | E-15 | 6,60 |
| Tolerantie | +0/-4 | +0/-5 | ± 0.5 | | |

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

29/03/2024

# Gyptone® Quattro 50

| Perforatie | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Plaattype** | **Vorm** | **Afmetingen [mm]** | **H.o.H-afstand [mm]** | **Model** | **Perforatie graad [%]** |
| Gyptone Quattro 50 A | vierkant | 12 x 12 | 25,0 | 1 vierkante zone | 18,0 |
| Gyptone Quattro 50 D2 | vierkant | 12 x 12 | 25,0 | 1 vierkante zone | 18,0 |
| Gyptone Quattro 50 E15 | vierkant | 12 x 12 | 25,0 | 1 vierkante zone | 18,0 |

## Bijkomende informatie

| | |
|---|---|
| **Voorzorgmaatregelen** | • niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50°C |

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

SAINT-GOBAIN

**Saint-Gobain Gyproc Nederland**

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
**www.gyproc.nl**