PRODUCT INFORMATIE

Molda® 3 Normal

Universeel model- en gietgips



Molda 3 Normal is Universeel model- en gietgips en wordt toegepast voor het maken van lijsten en ornamenten.

Voordelen

- glad en hard resultaat
- korte verhardingstijd

Beschrijving

Samenstelling	Calciumsulfaathemihydraat
Herkomst	Saint-Gobain Formula - Vaujours (F)

Technische data

Producteigenschappen				
Type	NF B 12 302:1982	modelleerpleister type		
Reactie bij brand	EN 13279-1: 2008	A1		
DOP nummer		PEM 702		
Verpakking en stapeling	**Verpakking**	**Inhoud**	**Type pallet**	**Stapeling**
	papieren zak	25,00 kg	Wegwerppallet	56
Bewaartijd	**Bewaartijd [maanden]**		**Bewaarcondities**	
	4		in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking	

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

29/03/2024

Molda® 3 Normal

Verwerkingseigenschappen	
Mengverhouding	ca. 16,5 liter water/25 kg
Rendement	afhankelijk van de toepassing
Dikte van de laag	afhankelijk van de toepassing
Totale verwerkingstijd	ca. 15 minuten
Kuip verwerkingstijd	afhankelijk van de toepassing
Droogtijd	ca. 40 minuten
Verwerkings-temperatuur	Pleister: 5°C - 30°C Ondergrond: 5°C - 30°C
--	

Mechanische eigensch.	
Volumieke massa	± 0.60 kg/l
Volumieke massa na verharding	kg/l
Hardheid Shore C	--

Bijkomende informatie

Nazorg	De temperatuur van de omgeving en van de ondergrond moet minimaal 5 °C en maximaal 30 °C bedragen. De ruimte moet voldoende geventileerd worden, zodat de gips snel en gelijkmatig kan drogen.

Veiligheidsblad op aanvraag verkrijgbaar De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl