Gyproc® Royal

zeer lichtgewicht handgips



Gyproc Royal is een zeer licht te verwerken stukadoorsgips dat wordt toegepast voor het glad afwerken van binnenmuren en plafonds. Een ideale ondergrond voor alle gangbare afwerksystemen, zoals schilderwerk.

“Je kan je werk in één dag afronden. Het is sneller werken en minder wachten.”

- Ramon, Gerritsen Stucadoors

Voordelen

- Een lichte verwerking. Wat de lichamelijke belasting ten goede komt.
- Zorgt voor een glad eindresultaat.
- Een royale kuiptijd waardoor er rustig gewerkt kan worden.
- Toepasbaar in lagen vanaf 5 mm waardoor er dunner gesmeerd kan worden.
- Door het hoog staande vermogen van het gips, is Gyproc Royal ook ideaal voor het vullen en repareren van gaten, naden en sleuven. Het gips zakt niet uit.
- In combinatie met Gyproc voorstrijken 10 jaar garantie op de hechting van het gips met Gyproc StucGarant.

Beschrijving

	Gyproc Royal wordt handmatig opgebracht en is ook machinaal te verwerken. Het product heeft een lange kuiptijd en droogt gelijkmatig op. Royal is heel goed glad te pleisteren en geeft een mooi wit eindresultaat. “Hoewel het verwerkingsproces even wennen was, zou ik niet meer anders willen.” - Ramon, Gerritsen Stucadoors.
Samenstelling	Gecalcineerd gips, verlicht met perliet en aangevuld met additieven.
Herkomst	Saint-Gobain Placo - Vaujours (F)

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

29/03/2024

Gyproc® Royal

Technische data

Producteigenschappen				
Type	NEN EN 13279-1:2009	lichtgewicht gips-bouwpleister type B4/20/2 **B4/20/2**: lichtgewicht gips-bouwpleister		
Reactie bij brand	EN 13279-1: 2008	A1		
DOP nummer		PEM 601		
Verpakking en stapeling	**Verpakking**	**Inhoud**	**Type pallet**	**Stapeling**
	papieren zak			45
Bewaartijd	**Bewaartijd [maanden]**		**Bewaarcondities**	
	6		in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking	

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

29/03/2024

Gyproc® Royal

Verwerkingseigenschappen	
Mengverhouding	ca. 17,5 liter water/25 kg
Rendement	6 m^2/5mm/25 kg
Verbruik	4 kg/m^2/5mm
Dikte van de laag	vanaf 5 mm
Totale verwerkingstijd	3 uur
Kuip verwerkingstijd	45 minuten
Droogtijd	ca. 1 dag per aangebrachte mm
Verwerkings-temperatuur	Pleister: 5°C - 30°C Ondergrond: 5°C - 30°C

- Temperatuur van de ondergrond: 5°C - 30°C
- De ondergrond moet stabiel, droog, vrij van losse delen en bekistingsolie, stof-, vet-, en vorstvrij zijn.
- Gips kan worden aangebracht als de voorstrijk droog is en niet meer kleeft. De tijd tussen het aanbrengen van de voorstrijk en het gips zo kort houden als minimaal nodig is in verband met mogelijke stofafzetting.
- Niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50°C.
- Boven de 5°C verwerken, droog en vorstvrij opslaan.
- Mengverhouding: ca. 17,5 liter water per 25 kg
- Veiligheidsblad op aanvraag verkrijgbaar.
- Bewaarvoorschriften: in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats bewaren, vanaf de datum vermeld op de verpakking.

Mechanische eigensch.	
Hardheid Shore C	> 65

Bijkomende informatie

Nazorg	De temperatuur van de omgeving en van de ondergrond moet minimaal 5 °C en maximaal 30 °C bedragen. De ruimte moet voldoende geventileerd worden, zodat de gips snel en gelijkmatig kan drogen.

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl