

Rigidur E 30 MW

voor het verbeteren van de vlakheid en (contact)geluidsisolatie van bestaande vloeren.



Voordelen

- vlak eindresultaat
- droog systeem
- hoge contactgeluidsisolatie
- snelle montage

Beschrijving

	Het Rigidur E30 MW estrichelement is samengesteld uit 2 verspringend gipsvezelplaten met een liplas van 50 mm met daaronder 10 mm steenwol.
Kleur van de plaat	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzijde: bruin • Rugzijde: geel MW

Technische data

Normering		
Type	NEN EN 14190:2014	paneel uit gipsvezelplaat type GF-C1-I-W2 metalen frame component
Reactie bij brand	NEN EN 13501-1:2010	A2-s1, d0

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

16/09/2019

Rigidur E 30 MW

Vorm, afmetingen en stapeling

Plaattype	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Stapeling
Rigidur E 30 MW	 SK *	30	500	1500	48
Tolerantie	NEN EN 14190:2014	± 1			

* De kopse kanten van de AK-platen zijn gesneden (SK).

Gewicht

Oppervlaktegewicht (Streefwaarde)	dikte 30 mm	25,70 kg/m ²
-----------------------------------	-------------	-------------------------

Sterkte

Breuksterkte	NEN EN 14190:2014	Dikte (mm)	Langs (N)	Dwars (N)
		30		

Thermische eigenschappen

Thermische geleidbaarheid λ	NEN EN 14190:2014	0 W/(m.K)
-------------------------------------	-------------------	-----------

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50°C
---------------------	---

- Rigidur estrichelementen worden onderling verbonden m.b.v. Rigidur schroeven en Rigidur lijm
- De naden tussen de platen kunnen worden afgewerkt met Gyproc JointFiller Vario en JointFinisher

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.