

Gyproc Surfenduit Finition



Surfenduit Finition is handmatig te verwerken luchtdrogende dunpleister in poedervorm en wordt toegepast voor het filmen van kalkzandsteen en cellenbeton.

Voordelen

- glad eindresultaat
- zeer dun toepasbaar
- lange verwerkingstijd

Beschrijving

Samenstelling	Gecalcineerd gips aangevuld met additieven
Herkomst	Saint-Gobain Placo - Cormeilles (F)

Technische data

Producteigenschappen				
Type	NEN EN 13279-1:2009	lichtgewicht gips-bouwpleister type B4/20/2 B4/20/2: lichtgewicht gips-bouwpleister		
Reactie bij brand	NEN EN 13279-1:2009	A1		
DOP nummer		PEM 702		
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	zak	25,00 kg	Wegwerppallet	56
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities	
	12		in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking	

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

20/06/2019

Gyproc Surfenduit Finition

Verwerkingseigenschappen

Mengverhouding	ca. 12,5 liter water/25 kg
Rendement	30 m ² /mm/25 kg
Verbruik	0,9 kg/m ² /mm
Dikte van de laag	< 1 mm
Totale verwerkingstijd	Lange verwerkingstijd, verhardt door contact met de lucht
Kuip verwerkingstijd	max 12u
Droogtijd	ca. 1 dag per aangebrachte mm
Verwerkings-temperatuur	Pleister: 5°C - 30°C Ondergrond: 5°C - 30°C

- de ondergrond moet stabiel, droog, vrij van losse delen en bekistingsolie, stof-, vet-, en vorstvrij zijn.

Mechanische eigensch.

Volumieke massa	kg/l
Volumieke massa na verharding	± 1.00 kg/l

Bijkomende informatie

Nazorg	De temperatuur van de omgeving en van de ondergrond moet minimaal 5 °C en maximaal 30 °C bedragen. De ruimte moet voldoende geventileerd worden, zodat de gips snel en gelijkmatig kan drogen.
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veiligheidsblad op aanvraag verkrijgbaar

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.

